

# Лист Технической Информации

## Момент Монтаж Экспресс МВ-50

универсальный клей



### I. Продукт:

#### Состав:

Универсальный клей на основе акриловой водной дисперсии.

#### Область применения:

- Приклеивания стеновых панелей из дерева, ПВХ, пробки, гипрока
- Приклеивания изоляционных панелей, декоративных деталей, профилей
- Установка подоконников и дверных рам
- Приклеивания плинтусов и декоративных фризов

#### Склеиваемые материалы:

Стиропор, дерево, металл, ПВХ, керамика, ДСП, МДФ, гипсокартон, пробка, полистирол, пенопласт, гипс и другие подобные материалы.

#### Не подходит:

для полиэтилена, полипропилена, тефлона.

#### Упаковка:

Туба 125 г

Туба 250 г

Картридж 400 г

## II. Технические характеристики:

|  |   |
|--|---|
| Основа   | Водная дисперсия полиакрилатов                                    |
| Цвет   | белый   |
| Консистенция   | Пастообразная, гладкая поверхность                                |
| Выдавливание / экструзия                             | легкое  |
| Водостойкость  | Устойчив к воздействию влаги                                      |
| Устойчивость к погодным условиям.<br>Морозостойкость | Выдерживает до 5 циклов кратковременного замораживания            |
| Срок службы  | Длительный  |
| Применение   | Для внутреннего применения  |
| Температура нанесения                                | Не ниже +10 °С  |
| Температура эксплуатации клеевого шва                | От -20 до +80 °С  |
| Рабочее (открытое) время                             | около 15 минут  |
| Заполняющая способность                              | Заполняет щели до 10 мм   |
| Схватываемость                                       | высокая начальная прочность склеивания 50 кг/м <sup>2</sup>       |
| Конечная прочность склеивания                        | Около 4,0 Н/мм <sup>2</sup> при сдвиге                            |
| Время отвердевания                                   | До 48 часов, увеличивается при увеличении толщины наносимого клея |
| Плотность  | Ок. 1,37 г/см <sup>3</sup>  |
| Возможность окрашивания                              | Возможно окрашивание  |
|  |   |

## III. Указания по использованию

### Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Перед склеиванием выдержите материалы при комнатной температуре (от +18°C до +25°C). Одна из поверхностей должна быть пористой (впитывать воду).

### Нанесение клея:

Нанести клей тонким ровным слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой склеиваемой поверхностью, прижать и зафиксировать на 10-15 минут.  
Рабочая температура клеевой не должна быть ниже +10°C.

### Расход:

200-400г/м<sup>2</sup> для декоративных и изоляционных панелей;  
20-40 г/м для профилей, панелей из дерева

## IV. Дополнительная информация

### Условия безопасного использования и хранения:

Во время перерывов в применении клей необходимо держать плотно закрытым, чтобы избежать образования поверхностной пленки.

При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой.

Хранить плотно закрытым при температуре от +5°C до +30°C.

По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

### Очистка инструментов:

Очистите инструменты и материалы сразу после использования с помощью воды. Засохший клей удаляется механическим способом.

Срок годности 18 месяцев со дня производства

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Excellence is our Passion

Производитель:  
Филиал ООО «Хенкель Рус»  
187000, Россия, г. Тосно, Ленинградская область,  
Московское шоссе, д.1  
+7 812 326 16 10  
www.moment.ru

ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва,  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 22 34